

## **BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE DOSIEK Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU**

1. Dosky sa dodávajú nebalené, alebo balené v balíkoch
2. Pri nakladaní, vykladaní a preprave sa musia chrániť pred mechanickým poškodením.
3. Dosky sa musia skladovať v krytých vetrateľných skladoch, alebo pod prístreškami pri bežnej vlhkosti vzduchu.
4. Teplota pri skladovaní nesmie prekročiť 70o C. Nízke teploty nemajú vplyv na ich kvalitu.
5. Dosky sa môžu stohovať do výšky maximálne 5 m.
6. Pri skladovaní sa musia dodržiavať požiaro-bezpečnostné predpisy

## **BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE DOSIEK EPS – NEOFORM**

1. Dosky NEOFORM nesmú byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu! NEOFORM - sivý expandovaný polystyrén obsahuje uhlík, ktorý pôsobí ako absorbér slnečného žiarenia. Pôsobenie slnečného žiarenia degraduje štruktúru NEOFORM. Z tohto dôvodu sú dosky NEOFORM zabalené do bielej nepriehľadnej fólie, ktorá chráni výrobok pred nežiadúcim pôsobením slnečného žiarenia.
2. Pri nakladaní, vykladaní a preprave sa musia chrániť pred mechanickým poškodením.
3. Pri skladovaní sa musia dodržiavať požiaro-bezpečnostné predpisy. Dosky je nutné skladovať v krytých vetrateľných skladoch alebo prístreškoch a mimo zdroja tepla a nesmú byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Teplota skladovania nesmie prekročiť 70o C. Dosky sa môžu stohovať do výšky max. 5 m.
4. Pri zakomponovaní dosiek do zatepľovacieho systému používať ako lepiacu hmotu len výrobcom systému schválené lepidlá a tiež je nutné použiť ako ochranu pred slnečným žiarením lešenárske siete.